

5-9 المواد الفيرومغناطيسية Ferromagnetic Materials

أن المجال المغناطيسي المؤثر على أي شئ من قطب مغناطيسي والمولد بسبب حركه الألكترونات المغزلية في المواد الفيرومغناطيسية ياترعى المجموع المتحوي للمجال المغناطيسي الخارجي والنتائج من وجود شئيات الأقطاب المغناطيسية التي تولد الحقل المغناطيسي. أن هذا المجال يطر المجال المغناطيسي المتبادل. لقد وجد عملياً أنه هذا المجال أكبر بكثير من أي مجال آخر تم حسابها (بأستخدام الأفكار الكلاسيكية) من تأثير شئيات الأقطاب المغناطيسية المتجاورة.

أن هذه القوى الكبيرة المتبادلة لا يمكن تغييرها إلا على ضوء طرق الميكانيك الكمي (حيث يكون للألكترونات صفة جسيمية وموجية) حيث وضع فايس Weiss (1907) نظريته تحسب الحقل المغناطيسي الفيرومغناطيسية للمادة (نظرية فايس الفيرومغناطيسية) والتي تم إثباتها لاحقاً بأستخدام أفكار الميكانيك الكمي.

لقد وضع فايس فرضيته الأساسية:
(1) يوجد مجال متبادل شديد يتولد من شئيات الأقطاب المغناطيسية المتجاورة يجعلها تتراصف باتجاه المجال الخارجي للمادة.

وعليه فإن المجال المغناطيسي المؤثر (المتبادل) يمكن أن يعطى بما يلي:

$$\vec{H}_m = \vec{H} + \chi \vec{M} \quad \text{--- 67}$$


لا تحميه شئيات المادة الفيرومغناطيسية
تتولد شئيات المجال الحزني المؤثر
 \vec{H} شدة المجال المغناطيسي خارج المادة.

(2) أن المادة الفيرومغناطيسية تتكون من عدد من المناطق لمغناطيسية
أبعادها قد تكون أكبر أو ضمن حدود $(10^{-6}m)$.

وحيثما تعرف المادة المغناطيسية غير الممتقنة أي مجال مغناطيسي
خارجي يحدث مايلي :

(1) إذا كان المجال المغناطيسي الخارجي ضعيفا تأخذ المناطق
المغناطيسية الممتقنة بآثار المجال بالتوجه على حساب
المناطق المغناطيسية الأخرى.

(2) عندما تأخذ قوة المجال المغناطيسي الخارجي بالأزدياد يستمر نمو
المناطق المغناطيسية حتى تصبح المادة بأكملها منطقة
مغناطيسية مفردة وقد يحدث دورات لبعض المناطق المغناطيسية
لتصبح بآثار المجال إذا كانت قوة المجال المغناطيسي الخارجي
المنطقة عليها عالية .
أن هذه العملية تستمر إلى أن تصل المادة إلى حالة الأسياع
مغناطيسياً والشكل الآتي يوضح عمليات الممتقنة
المتخلقة .



* وعندما تبدأ شدة المجال المغناطيسي بالتقصاه تدريجياً تتحرك هذه المناطق بكيفية بحيث تتساوى لجزءها مرة أخرى وأذا أصبحت شدة المجال المغناطيسي صفراً تبقى المادة محتفظه بنظم من مغناطيسيتها وهذا يعود الى أن بعضاً من المناطق المغناطيسية لا تزال محتفظه باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي. ولقد دلت العتوصات التجريبية على أن منحنيات التعتقل للمادة الفروعتناطيسية تشير الى أن عملية التعتقل هذه ليست عملية مستمرة وتدرجية ويرجع ذلك الى الحركة العشوائية التي تحدث بين حدود المناطق المغناطيسية.

هذا التأثير سيجد تأثيراً باركوسون ()

وبالتعتوية عن H_m من العلاقة 67 من العلاقة (65) حصل على

$$M = \frac{\mu_0 n m^2}{3kT} (H + \chi M) \quad \text{--- 68}$$

يتركها بالرمز C
 وتسمى ثابت
 كوري

$$\therefore M = \frac{C}{T} (H + \chi M) \Rightarrow M = \frac{H}{\frac{T}{C} - \chi}$$

$$\therefore \chi_m = \frac{M}{H} = \frac{1}{\frac{T}{C} - \chi}$$

$$\therefore \chi_m = \frac{C}{T - C\chi} = \frac{C}{T - \theta} \quad \text{--- 69}$$

• $\theta = C\chi$ وتسمى درجة حرارة كوري

أن المعادلة (69) تسمى قانون كوري - فايس (Curie-Weiss Law).

ملاحظات هذه المعادلة (69)

من هذه العلاقة نجد:

(1) عندما تكون $T > \theta$ (تكون χ_m موجبة) تتحول صفات المادة الفيرومغناطيسية الى بارامغناطيسية.

بمعنى انه عندما تكون درجة حرارة المادة ^{الفيرومغناطيسية} $T > \theta$ (تكون χ_m موجبة) تتحول صفات المادة كوري فانه صفات المادة تكون بارامغناطيسية.

(2) عندما تكون $T < \theta$ (تكون χ_m سالبة) بحيث أنت درجة حرارة المادة الفيرومغناطيسية أقل من درجة حرارة كوري فلا يمكن في هذه الحالة استخدام قانون كوري - فايس ومن هنا الحد من درجة الحرارة ترى أن المادة

الفيرومغناطيسية تبقي متمغنطة بعض الشيء حتى لو كان المجال المغناطيسي المسلط على المادة يساوي صفر. وهذا التماثل التلقائي (Spontaneous magnetization) ويرمز له بالرمز M_s .

من الواضح الآن أن الفيرومغناطيسية هي حالة خاصة للبارامغناطيسية في مجال مغناطيسي عالي جداً يرتبط مع تماثل المادة نفسها.

5-10 المواد الفيرومغناطيسية Ferrimagnetic materials

لقد وجد أن الصفات الفيرومغناطيسية تظهر في مواد ليست من المعادن (غير موصله) وإنما مركبات تحتوي في تركيبها على الحديد، النيكل أو الكوبلت وهي تمتلك تمقطاً ذاتياً تحت درجة حرارة معينة بالإضافة إلى امتلاكها لمناطق مغناطيسية.

وهناك اختلاف بين المواد الفيرومغناطيسية والمواد الفيرومغناطيسية منها أن التمقط M للمواد الفيرومغناطيسية يتغير مع درجه الحرارة T بصورة أكبر مما هي الحال عليه في المواد الفيرومغناطيسية، كما أن المقاومة النوعية للمواد الفيرومغناطيسية عالية جداً مما يجعلها غير مناسبة للتوصيل الكهربائي أو الحراري.

* وهذه الصفه للمواد الفيرومغناطيسية زادت من اهميتها للاستعمال في مختلف صنوف التكنولوجيا وبصوره خاصه في الدوائر اللائذويه والحاسبات اللائذويه وأستخرجات المايكرووف.

* أم الصيغه الكيميائية العامه للمواد الفيرومغناطيسية هي



يحمل X جزئيه 4 لامغناطيسية ثنائيه التكافؤ مثل الأوكسجين O^{-2} الكبريتيه S^{-4}

يحمل Q اي جزئيه ثلاثي التكافؤ مثل Co, Fe, Ga, Al

يحمل P اي معدن ثنائي التكافؤ مثل النيكل، النحاس او اي مزيج منها.

في صورته عامة يمثل كل من p و q الخزعات المغناطيسية للمادة
الفيرومغناطيسية.

إذا كانت فصلة العزم المغناطيسي للخزعات متساوية للصفر
فإن المواد تسمى باللا فيرومغناطيسية أو صديديا فيرومغناطيسية
• antiferromagnetic

الشكل التخطيطي الآتي يوضح برم الذرات في ترتيب مرتب:
(atomic spins in ordered spin structures)

