

# بسم الله الرحمن الرحيم

مادة :معادن التربة العملي

قسم علوم التربة و الموارد المائية

المحاضرة : الثالثة

مرحلة :الثالثة

## 2- التحليل الحراري Thermal Analysis

تبنى هذه الطريقة على اساس تقدير المجموع الكلي لنقص الوزن للمعدن او العينة المدروسة و الناتج عن التسخين على سلسلة من درجات الحرارة المتزايدة و يوجد نوعان منه هما :-

### اولا : التحليل الحراري التفاضلي

عبارة عن قياس تغييرات الطاقة خلال فترة التسخين . ويجرى باستخدام جهاز مبني على فكرة الازدواج الحراري Thermal couple توضع العينة جنباً الى جنب مع مواد خاملة مثل  $Al_2O_3$  او  $SiO_2$  (لاتتأثر بدرجة الحرارة اي لاتحتوي على ماء وانما تكون مادة الصلبة) في مكان وضع العينات الملامس للمزدوج الحراري ويقدر الفرق بين درجتي حرارتها باستمرار مع التسخين حيث ان التسخين يؤدي الى تفاعلات حرارية يمكن ان تميزها الى :-

1 - **تفاعلات ماصة للحرارة endothermic reaction** في هذه الحالة يحدث امتصاص للحرارة بسبب التفاعل وتصبح درجة حرارة المعدن اقل من المادة القياسية الخاملة وكمثال لهذه التفاعلات يعتبر فقد الماء ومجاميع الهيدروكسيل وتحطيم الطبقات في البناء ماصة للحرارة

2 - **تفاعلات باعثة حرارية exothermic reaction** (تبعث حراره ) في هذه التفاعلات تكون درجة الحرارة المعادن اكبر من المادة القياسية الداخلة وهذا ما يحدث في معادن الطين في عملية اعادة البناء الطبقي .

ونتيجة لحدوث هذه التفاعلات فان درجة حراره العينة ترتفع وتنخفض عن درجة حرارة المادة الخاملة الثابته مما يؤدي الى مرور تيار بين طرفي المزدوج الحراري يمكن تسجيله . هذا التيار الناتج يمكن تسجيله عادة عن طريق كلفانومتر ويظهر على شكل منحنى ذو قمم **peaks** معين تتوقف مساحتها على مقدار الفرق الناتج في الحراره ويسمى هذا المنحنى بمنحنى التحليل الحراري التفاضلي للعينة .

واليك الامثلة على سلوك معادن الطين اثناء التفاعل الحراري

(1) **الكاولينات** :- يظهر هذا المعدن منحنى مع شدة التفاعل الحراري فيحدث تفاعل ماص عند اقصى Peak عند درجة حرارة 550 – 600م ويعزى السبب الى فقدان مجاميع الهيدروكسيل. اما قمة التفاعل الباعث فيظهر عند درجة 950 – 1000م ويعزى الى تكوين  $SiO_2$   $Al_2O_3$  وهذا ما موضح في الشكل التالي

(2) **الهالوسايت المائية Hydrated Hallosysite**


هذا المعدن يعطي منحني حراري مشابه للمنحنى الحراري لكاولينيات ما عدا ظهور قمة Peak لتفاعل ماص للحرارة عند درجة 100 – 150م ويعزى السبب الى ظهور هذه الحالة الى فقدان الماء ما بين الطبقات وهذا موضح في الشكل التالي


### (3) المونتموريلونايت Montmorillonite

هذا المعدن يظهر ثلاث تفاعلات ماصة للحرارة عند درجة حرارة 150 – 200 م يجعل Peak ويعزى الى فقدان الماء بين الصفائح في حين عند درجة حرارة 600 – 700 م يجعل فقدان لمجاميع الهيدروكسيل مما سيظهر قمة الامتصاص Peak عند هذه اما التفاعل الاخير فانه يظهر عند درجة حرارة 900 م وسبب ذلك هو تحطيم الطبقات البلورية Lattice ويمكن توضيح هذه التفاعلات بالشكل التالي .


### (4) الايلات illite

هذا المعدن يظهر ثلاث تفاعلات ماصة للحرارة في الرسم شكل التالي . فعند درجة حرارة 100 – 200م يحدث فقدان الماء الضعيف والاضعف مما في المونتموريلونايت او الهالوسايت. اما في درجة الحرارة 510 – 650 م يحدث فقدان مجاميع الهيدروكسيل الاقل من درجة حرارة المونتمومولونايت في حين عند درجة حرارة 900م يحدث تحطم للطبقات البلورية تفاعلات الايلات ضعيفة ولها مشاكل في التشخيص. مما سبق يتضح ان هذه القياسات هي لنوعية المعدن الموجود.





شكل (٤-٢٦) منحنيات التحليل الحراري لمعادن الطين Yegenschmidt



ومنحنيات التحليل الحراري التفاضلي للعينات تخدم غرضين

1- التعرف على المعادن المختلفة الموجودة في العينة فبعض المعادن لها قمم مميزة تحدث عند درجات حراره مميزه للمعدن وفيما يلي بعض الامثلة

| درجة الحرارة التحدث عندها القمم المميزة |  | المعدن           |
|---|--|------------------|
| Exothermic peaks                        | Endothermic peaks                              |                  |
| 950 م                                   | 200-100 م قمة صغيره جدا<br>600-450 م قمة كبيرة | الكاؤولينيت      |
| 950 م                                   | 200-100 م قمة صغيره جدا<br>600-450 م قمة كبيرة | الهالوسايت       |
|   | 150-100 م قمة كبيرة<br>900-800 م قمة متوسطة    | المونتموريلونايت |
| 900 م                                   | 900 - 800 م قمة متوسطة                         | المايكا          |
| 900                                     | 200-100 م قمة صغيرة<br>800-700 م قمة صغيرة     | الايليت          |
| 950                                     | 250-100 م قمة كبيرة مزدوجة                     | الفيرمكولايت     |
| 950                                     | 600 م قمة كبيرة                                | الكلورايت        |

بهذا يمكن من منحنى التحليل الحراري التفاضلي للعينة معرفة بعض المعادن داخل في تكوينها

2- التقدير الكمي لبعض المعادن وهي الهالوسايت ، الكاؤولينيت ، تتوقف المساحة تحت القمة المميزة لكل معدن على كمية الموجودة في العينة فكلما ازدادت كمية المعدن في العينة اعطى قمما كبيرة المساحة

### ثانيا : التحليل الحراري التكاملي

هو يعني التسجيل الالي للوزن مع تزايد المتتابع في درجة الحرارة .

يعرف التحليل الحراري التكاملي بان عبارة عن قياس مقدار الفقد في الوزن بالتسخين على درجات حرارة مختلفة من 50 – 1000 ° م .

ولاجراء ذلك بوزن 1 غم من العينة المطحونة الجافة الخالية من المادة العضوية و المشبعة بايون واحد و خالية من الاملاح الذائبة وتوضع في بودقة من البلاطين نظيفة موزونة بعد التسخين و التجفيف حيث يثبت وزنها .

ثم نبدأ في تسخين العينة على درجات حرارة مختلفة من 50 – 1000 ° م (لكل 50 درجة ) وبتسخين البودقة عادة لمدة 3 ساعات حتى نصل حالة الاتزان مع حرارة الفرن ثم تبرد في مجفف وتوزن و يحسب الفرق في الوزن (الفقد في هذه الدرجة ) وهكذا حتى تحصل على منحنى الفقد في الوزن بالحراره وهو منحنى تكاملي (اي ان الفقد عند كل درجة حراره يضاف الى فقد الذي سبقه وبالتالي فان المنحنى الناتج يمثل مجموع الفقد الناتج عند اي

درجة حرارة ) و المعروف ان معادن الطين المختلفة تمتلك الصور مختلفة للماء الموجود فيها عند درجات معينة يتميز كل معدن باحتوائه على نسب محددة من هذه الصور وبالتالي فان كمية الفقد في الوزن بالحرارة عند درجات معينة تكون من الخواص المتميزة للمعادن التي يمكن استعمالها في تمييز المعادن وحساب كمياتها الموجودة .

و الصور المختلفة للماء في معادن الطين هي اما جزيئات ماء (H<sub>2</sub>O) او ايونات هيدروكسيل(OH) .  
جزيئات الماء هي عباره عن ماء ادمصاص و ماء التآدرت اما ايونات الهيدروكسيل فتسمى ماء البلوري .  
الصور المختلفة للماء في معادن الطين هي :

1- ماء الادمصاص :- هو عبارة عن جزيئات الماء الموجودة على سطح حبيبات المعادن الطين والموجود في حالة اتزان مع الضغط البخاري للماء في الهواء الجوي و تسمى عملية ازالة هذا النوع من الماء عملية عكس الادمصاص هذا الماء يفقد بدرجة حرارة (60- 110 م°) .

2- ماء التآدرت :- هو عبارة عن جزيئات الماء الموجودة بين وحدات البنائية للمعدن .وتسمى عملية ازالة هذا نوع من الماء بعكس التآدرت .

3- الماء البلوري :- وهو عباره عن ايونات الهيدروكسيل الداخلة في تركيب المعدن وتؤدي ازلتها بالتسخين الى تكسير المعدن وتدمير بناءه .وتسمى عملية ازالة هذا النوع من الماء بازالة الماء الهيدروكسيلي .

### **الاستخدامات المختلفة للتحليل الحراري التكاملي**

- 1 – التقدير الكلي لمعادن الطين التي سبق التعرف عليها باستعمال اشعة السينية و التحليل الحراري التفاضلي .
- 2 – تقدير المادة العضوية في العينة وذلك بمقارنة منحنى التحليل التكاملي بوجود المادة العضوية وبعدها وجودها .
- 3 – تقدير كميات الماء البلوري و الماء الممدص في معدن ما .
- 4 – دراسة حرارة التفاعلات (تقدير عدد السعرات المكافئة لتفاعل حراري داخلي ماص للحرارة )

### **تحضير العينة للتحليل الحراري التكاملي**

العينة خالية من المادة العضوية و المشبعة بايون الصوديوم تكون مناسبة تماما للتحليل الحراري بغرض التمييز بين الماء الممدص و الماء البلوري لمعدن ما . اما للتمييز بين معادن 1:1 ومعادن 1:2 على اساس ماء الادمصاص فان العينة المناسبة يجب ان تكون مشبعة بالكالسيوم او المغنسيوم (الطين المتمد المشبع بالصوديوم يمتص كميات كبيرة غير منتظمة من الماء) .وتتوقف هذه الكميات على الرطوبة الجوية وبالتالي لا تصلح استعماله لقياس الفقد في المراحل الاولى التي يحتاج اليها في تمييز معادن 1:2 من معادن 1:1.

### **استخدام التحليل الحراري للتقدير الكمي لمعادن الطين**

لاجراء تقدير الكمي لمعادن الطين باستعمال التحليل الحراري نحتاج الى

1- نتائج التعرف على المعادن بواسطة اشعة x-ray وكذلك نتائج التحليل الحراري التفاضلي الوصفية و الكمية (يمكن تقدير كمية الكاؤولينايت و الهالوسايت باستعمال التحليل التفاضلي كما سبق )

2- نحتاج الى جدول قياس كميات الماء الممدص و الماء البلوري في المعادن المختلفة ودرجات الحرارة التي يفقد عندها هذه الصور المختلفة .

**مثال :-** من التحليلات المختلفة لعينة طين خالية من المادة العضوية و مشبعة بالصوديوم حصلنا على النتائج الآتية :-

تحتوي العينة على معدن Kaolinite و Montmorillonite و معادن اخرى . اذا كانت نسبة Kaol. في العينة 50% و فقدت هذه العينة ماء بمقدار 9.25% من وزنها عند التسخين من 200 – 1000 م° . احسب نسبة Mont. و المعادن الاخرى علما بان المعادن الاخرى لاتحتوي ماء بلوري(الكوارتز و الفلدسبار و الاكاسيد الحرة ) وان معدن Mont. يحتوي على 5.05 % ماء بلوري و Kaol. يحتوي على 16.2 % ماء بلوري

### الحل

نسبة الكاؤولينايت في العينة = 50%

اذن نسبة معدن المونتموريلونايت و المعادن الاخرى = 50%

نفرض ان نسبة معدن المونتموريلونايت = س

اذن نسبة المعادن الاخرى = 50 - س

نسبة المعدن × نسبة الماء البلوري

نسبة المعدن × نسبة الماء البلوري

$$\frac{\text{نسبة المعدن} \times \text{نسبة الماء البلوري}}{100} + \frac{\text{نسبة المعدن} \times \text{نسبة الماء البلوري}}{100} = \text{كمية الماء المفقود}$$

$$\frac{(س - 50) \times \text{صفر}}{100} + \frac{س \times 5.05}{100} + \frac{50 \times 16.2}{100} = 9.25$$

$$\frac{0}{100} + \frac{5.05 س}{100} + \frac{810}{100} = 9.25$$

$$0 + 0.0505 + 8.1 = 9.25$$

$$8.1 - 9.25 = 0.0505$$

$$1.15 = 0.0505$$

$$1.15$$

$$\frac{\quad}{0.0505} = \text{س}$$

$$0.0505$$

$$\text{س} = 22.77\%$$

اذن نسبة Mont. = 22.77%

نسبة المعادن الاخرى = 50 - 22.77

نسبة المعادن الاخرى = 27.23%