




Nanotechnology/ B490
Biology Department
Science College
First Semester 2021

Fourth Lecture

Nanoparticles characterisation

إن عملية تشخيص و توصيف التراكيب الصغيرة Small Structure Characterization أو المواد ذات الحجم الصغير Small-sized Materials عند المقياس النانومتري Nanometric Scale تتطلب عادةً استخدام أدوات تشخيص متقدمة Sophisticated Characterization Tools . و تتطلب عملية تشخيص المواد النانوية Nanomaterials Characterization و التراكيب النانوية Nanostructures تطوير و ترقية معينة لطرق التشخيص التقليدية Conventional Characterization Tools المستخدمة لتشخيص المواد التقليدية ذات الحجم الكبير الغير نانوي Bulk Materials . على سبيل المثال:

● حيود الأشعة السينية (XRD) X-ray Diffraction تُستخدم بشكل واسع لتحديد العوامل التالية للدقائق النانوية Nanoparticles ، الأسلاك النانوية Nanowires و الأغشية الرقيقة Thin Films :

① حجم الحبيبة البلورية Crystallite Size

② التراكيب البلورية Crystal Structures

③ ثوابت الشبكة Lattice Constants

④ الصفة المميزة للبلورات Crystalline Character

● استخدام المجهر الإلكتروني الماسح Scanning Electron Microscopy (SEM) و المجهر الإلكتروني النافذ Transmission Electron Microscopy (TEM) مع حيود

الإلكترون Electron Diffraction بشكل واسع في تشخيص و
توصيف الدقائق النانوية Nanoparticles و ذلك للحصول على فكرة
حول حجم Size ، شكل Shape و العيوب Defects الموجودة في
المواد النانوية Nanomaterials .

● يُستخدم المطياف الضوئي Optical Spectroscopy لتحديد حجم
نقاط الكم لأشباه الموصلات Size of Semiconductor
Quantum Dots .

● يُعتبر مجهر المجس الماسح Scanning Probe Microscopy
(SPM) تقنية تشخيص حديثة نسبياً New Characterization
Technique و لاقت تطبيق واسع في مجال النانوتكنولوجي
Nanotechnology . و يمكن تصنيف مجهر المجس الماسح
Scanning Probe Microscopy (SPM) الى صنفين تتضمن:

① المجهر النفقي الماسح Scanning Tunnelling Microscopy
(STM)

② مجهر القوة الذرية Atomic Force Microscopy (AFM) .

ويمكن دراسة جميع سطوح المواد .
الصلبة Solid Surfaces تقريباً سواء كانت صلدة Hard أو
طرية Soft ، موصلة كهربائياً Conductive أو غير موصلة
Non-conductive باستخدام STM/AFM . كما يمكن
دراسة السطوح في الوسط الغازي Gaseous Medium مثل
الهواء Air أو الفراغ Vacuum أو السائل Liquid .

ولا تتطلب عملية التشخيص و التوصيف للتركيب النانوية
Nanostructures القائمة بذاتها (على حدة) Individual
Nanostructure فقط حساسية Sensitivity و دقة عالية Accuracy بل
درجة وضوح أيضاً عند المستوى الذري Atomic-level Resolution .
و هنالك العديد من التقنيات المايكروسكوبية Microscopic Techniques
التي تلعب دوراً أساسياً في عملية تشخيص و توصيف المواد ذات التركيب
النانوي Nanostructured Materials

Classification of تصنيف ادوات التشخيص Characterization tools

و بشكل عام، يمكن تصنيف أدوات تشخيص و توصيف المواد النانوية
Nanomaterials Characterization Tools الى ثلاثة أصناف تتضمن:


① التشخيص المجهرى Microscopy Characterization

② التشخيص المطيافي Spectroscopy Characterization

③ التشخيص العياني Macroscopic Characterization

و كل صنف من هذه الأصناف يمكن أن يُقسّم الى
أقسام فرعية ، على سبيل المثال، يمكن تصنيف التشخيص المطيافي
Spectroscopy Characterization الى الإشعاع الضوئي Optical
Radiation ، الأشعة السينية X-rays ، المطياف الكتلي Mass
Spectroscopy... الخ كما مبين في الشكل

Characterization of Nanomaterials



الشكل (1-1) أدوات تشخيص و توصيف المواد النانوية Nanomaterials Characterization Tools

من المعلوم، أن المواد النانوية Nanomaterials لها خواص فيزيائية-كيميائية Physical-Chemical Properties مختلفة تماماً عن المواد التقليدية الكبيرة الحجم Bulk Materials التي لها نفس التركيب الكيميائي (أي التركيب الكيميائي مماثل للتركيب الكيميائي للمواد النانوية) . و عند خفض حجم الدقائق Particle Size الى المقياس النانوي Nanoscale ، فإنه في أغلب الأحيان تتغير الخصائص الأساسية للمادة Fundamentals Characteristics مؤدية بذلك الى الحصول على خواص جديدة New Properties و مختلفة تماماً عن الخواص القديمة عند حجم الدقائق الكبير (الحجم الغير نانوي) على سبيل المثال:

• المواد التي كانت معتمة و غنية بالألوان Colorful Materials تصبح شفافة Transparent .

• المواد العازلة Insulators تصبح موصلة Conductive .


• انخفاض درجة حرارة الانصهار Melting Point للدقائق النانوية Nanoparticles بشكل واضح عندما ينخفض حجمها تحت الحجم 100 nm .

و عندما ينخفض حجم الدقائق Particle Size فإن نسبة الذرات الموجودة في السطح Surface نسبةً الى الذرات الموجودة في داخل الدقائق Particles Interior تزداد . لذا، الأجسام النانوية Nano-objects لها مساحة سطحية لكل وحدة كتلة Surface Area per Unit Mass كبيرة


جداً و أعلى بكثير من الدقائق الكبيرة Bigger Particles . إن الزيادة في نسبة المساحة السطحية الى الحجم Surface-to-Volume Ratio يؤدي الى الزيادة في الطاقة السطحية للدقائق Particle Surface Energy و هذا يجعلها أكثر فعالية More Reactive .

أدوات تشخيص الخواص الفيزيائية-الكيميائية


الجسيمات النانوية العضوية




كرة نانوية بوليمرية



كبسولة نانوية بوليمرية



مذيل بوليمري




ليبوسومات




جسيم نانوي شجري

الجسيمات النانوية غير العضوية



جسيم نانوي من السليكا متوسط المسام



أنبوب الكربون النانوي



جسيم أكسيد الحديد النانوي



جسيم الذهب النانوي



بلورة نانوية كمية

الجسيمات النانوية

الحجم



100 nm




1 nm




الشكل




نجمة




مكعب



كرة




لوح




قضيب


يوضح الشكل الآتي كيف أن الأجسام الثلاثية الأبعاد نسبة مساحة سطحها إلى حجمها عالية عندما تكون صغيرة الحجم. يقارن الشكل بين ثلاث مكعبات لها قيم طول (L) مختلفة. المكعب الأصغر طوله 1 cm والمكعبان الآخران طولهما 10 cm و 100 cm. يوضح الشكل مساحات السطح، والأحجام، ونسب مساحة السطح إلى الحجم للمكعبات الثلاث المختلفة.



$$\begin{aligned} \text{مساحة السطح} &= 60\,000 \text{ cm}^2 \\ \text{الحجم} &= 1\,000\,000 \text{ cm}^3 \\ \text{الحجم : مساحة السطح} & \\ 60\,000 \text{ cm}^2 : 1\,000\,000 \text{ cm}^3 & \\ 0.06/\text{cm} &= \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{مساحة السطح} &= 600 \text{ cm}^2 \\ \text{الحجم} &= 1\,000 \text{ cm}^3 \\ \text{الحجم : مساحة السطح} & \\ 600 \text{ cm}^2 : 1\,000 \text{ cm}^3 & \\ 0.6/\text{cm} &= \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{مساحة السطح} &= 6 \text{ cm}^2 \\ \text{الحجم} &= 1 \text{ cm}^3 \\ \text{الحجم : مساحة السطح} & \\ 6 \text{ cm}^2 : 1 \text{ cm}^3 & \\ 6/\text{cm} &= \end{aligned}$$

و بشكل عام، يمكن تصنيف الخواص الفيزيائية-الكيميائية -Physical-
Chemical Properties للمواد النانوية Nanomaterials الى ثلاثة
مجاميع رئيسية Three General Groups و هذه المجاميع الرئيسية الثلاثة
يمكن أن تُجيب على الأسئلة الأساسية (الجوهرية) Fundamental
Questions المرتبطة (المتعلقة) بعملية تشخيص المواد النانوية
: Nanomaterials Characterization

① كيف تبدو المادة ؟ What does the material look like?

Size/Size Distribution الحجم/توزيع الحجم

Agglomeration/Aggregation حالة التكتل/التجمع

Shape الشكل

Specific Surface Area المساحة السطحية

② ممن تتكون المادة (ماهي مكونات المادة) ؟ What is the material

made of ?

التركيب الكيميائي Composition (و يتضمن التركيبة

الكيميائية للمادة Chemical Composition ، التركيب

البلوري Crystal Structure و الشوائب Impurities

.)

كيمياء السطح Surface Chemistry .

③ ماهي العوامل التي تؤثر على تفاعل المادة مع محيطها؟ What

factors affect the material interaction with

surroundings ?

شحنة السطح Surface Charge

الذوبانية Solubility

قابلية التشتت Dispersibility

شكل الدقائق النانوية Nanoparticles Shape

إن الدقائق النانوية الهندسية Engineered Nanoparticles ذات التركيب الكيميائي المتطابق Identical Composition يمكن أن تُنتج بمدى واسع من الأشكال Shapes مثل الكرات Spheres ، الألياف Fibers ، و الصفائح Plates . و كل شكل من هذه الأشكال له خواص فيزيائية و كيميائية مختلفة . و يُحدّد شكل الدقائق بشكل رئيسي بواسطة تناظر مكونات حبيباته البلورية Symmetry of Consisting Crystallites و بواسطة القيمة الدنيا للطاقة الحرة Free Energy للسطح و للداخل Bulk and Surface . إن خواص الدقائق النانوية Nanoparticles مثل:


● معدل الانحلال Dissolution Rate

● سلوك التجمع Aggregation Behavior

● درجة توفر المواقع الفعالة بين المواقع الأخرى Availability of

Reactive Sites

ترتبط بشكل مباشر مع شكل الدقائق النانوية Nanoparticles . و يمكن
تشخيص الدقائق النانوية بشكل رئيسي من خلال تحليل صور SEM,
TEM, SPM Images . الشكل(10-2) يبين الأشكال المختلفة للدقائق
النانوية Nanoparticles Shapes .



حجم الدقائق/توزيع الحجم Particle Size/Size Distribution

بصورة عامة، يلعب حجم الدقائق Particle Size دوراً أساسياً في خواص المواد النانوية Nanomaterials Properties . لذا، فإن تحديد العوامل التالية يُعتبر من المهام الأساسية في علم و تكنولوجيا المواد النانوية:

- 1 أبعاد الأجسام النانوية Nano-objects Dimensions
- 2 تكتلات الأجسام النانوية Nano-objects Agglomerates
- 3 تجمّعات الأجسام النانوية Nano-objects

و يُرمز الى تكتلات و تجمّعات الأجسام النانوية بالرمز Nano-objects Agglomerates and Aggregates (NOAAs) (إنظر الشكل 2-2). و من الضروري ليس فقط حساب و معرفة حجم الدقائق Particle Size بل أيضاً توزيع حجم الدقائق Particle Size Distribution . و كلا العاملين لهما تأثير كبير على الخواص المختلفة لتكتلات و تجمّعات الأجسام النانوية : NOAAs

- المقاومة الميكانيكية Mechanical Strength
- الكثافة Density
- الفعّالية الكيميائية Chemical Activity
- الخواص الكهربائية Electrical Properties
- الخواص الحرارية Thermal Properties

و يمكن تحديد حجم الدقائق Particle Size و توزيع حجمها Size Distribution باستخدام العديد من التقنيات و الأجهزة:

تقنيات المايكروسكوب Microscopy Techniques

يمكن استخدام تقنيات المايكروسكوب لدراسة مدى واسع من المواد و التوزيع الواسع لحجومها . و تتضمن هذه التقنيات على سبيل المثال ، استخدام المجاهر الضوئية Optical Light Microscopes ، مجاهر الإلكترون الماسح Scanning Electron Microscopes (SEM) و مجاهر الإلكترون النافذ Transmission Electron Microscopes (TEM) . و يُحدّد اختيار الجهاز أو التقنية بصورة رئيسية بواسطة (مدى الحجم للدقائق Particle Size Range ، قوة التكبير Magnification و الدقة أو درجة الوضوح المطلوبة Resolution . ويمكن التعامل بسهولة مع المجاهر الضوئية Optical Microscopes مقارنةً مع المجاهر الإلكترونية Electron Microscopes إلا أنها محدّدة من حيث قوة التكبير Magnification و درجة الوضوح (الدقة) Resolution . ويمكن من خلال المجهر الضوئي تحليل الدقائق Particles Analysis بجميع أنواعها و من ضمنها الألياف Fibers عند مدى الحجم الذي يتراوح ما بين Size Range (0.2 μ m to 5 mm) . أما بالنسبة الى المجهر الإلكتروني الماسح SEM ، فيمكن استخدامه عند قوة تكبير و دقة أعلى حيث يكون مناسباً للدقائق عند مدى الحجم الذي يتراوح ما بين Size Range (0.01-1000 μ m) . و يعتمد الحد الأدنى Lower Limit على نوعية الجهاز المستخدم

يمكن استخدام المجهر الإلكتروني النافذ

TEM عند مدى الحجم (0.001-10 μm) Size Range مع دقة موضعية

(درجة وضوح موضعية) Local Resolution . وله القابلية على تصوير

مسافات الشبكة البلورية Crystal Lattice .

طريقة تشتت الضوء الديناميكي (DLS) Dynamic Light Scattering

طريقة أخرى يمكن استخدامها لتحديد حجم الدقائق/ توزيع الحجم Particle

Size/Size Distribution وفقاً للعلاقة ما بين سلوك الدقائق Particle

Behavior و حجمها Size . و بالنسبة للأجسام النانوية Nano-objects

التي تُعامل كأجسام كروية Spherical تُستخدم هذه الطريقة (طريقة تشتت

الضوء الديناميكية DLS Dynamic Light Scattering) بشكل رئيسي

الترسيب بواسطة الطرد المركزي Centrifugal Sedimentation

تقنية أخرى لحساب توزيع حجم الدقائق Particle Size Distribution

للمادة المشتتة في السائل . و يمكن من خلالها قياس حجم الدقائق في المدى

(0.1-5 μm) .

التجمع و التكتل Aggregation and

Agglomeration

يُشير مفهوم التجمّعات

Aggregates الى الدقائق الرئيسية Primary Particles المندمجة (الملتحمة) Bonded or Fused (مجموعة كثيفة من الدقائق Dense Cluster of Particles) أو المرتبطة بواسطة أواصر قوية Strong Bonds و لها مساحة سطحية خارجية External Surface Area أصغر بكثير من مجموع المساحات السطحية المحسوبة Calculated Surface Areas للمكونات المنفردة Individual Components . و القوى المثبتة Holding Forces للتجمع معاً هي قوى قوية (شديدة) ، على سبيل المثال، أواصر تساهمية Covalent Bonds . و من ناحية أخرى، فإن التكتلات Agglomerates (مجموعة أقل كثافة من الدقائق Less Dense Cluster of Particles) هي عبارة عن:

❶ دقائق Particles

❷ أو تجمّعات Aggregates


❸ أو خليط من الإثنين Mixture of Two مرتبطة بواسطة أواصر

ضعيفة أو مرتخية (إرتباط ضعيف) Weakly or Loosely

. Bonded

و القوة المستخدمة لتثبيت التكتلات معاً Holding Forces هي قوى ضعيفة

Weak Force على سبيل المثال، قوى فاندروالز Van der Waals




AGGREGATION Vs. AGGLOMERATION



الشكل (2-8) الفروقات الأساسية مابين التجمّعات Aggregates ، التكتّلات Agglomerates و المجموعة Clusters

Forces . و يُطلق أيضاً على التجمّعات Aggregates و التكتّلات Agglomerates إسم الدقائق الثانوية Secondary Particles بينما يُطلق على الدقائق الأحادية (الغير متجمّعة أو الغير متكتّلة) Single Particles إسم الدقائق الرئيسية Primary Particles . الشكل (2-8) الفروقات الأساسية مابين التجمّعات Aggregates ، التكتّلات Agglomerates و المجموعة Clusters .



الشكل (2-2) الدقائق الرئيسية Primary Particles و الدقائق الثانوية Secondary Particles (التجمعات Aggregates و التكتلات Agglomerates)

هناك خصائص أخرى للمواد النانوية من الممكن تشخيصها منها

1- المساحة السطحية للدقائق النانوية Nanoparticles Surface Area

بأستخدام Cryo- TEM/SEM, DLS

2- التركيب الكيميائي Composition الطرق الشائعة المستخدمة لأغراض التحليل الكيميائي للمادة النانوية

Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Raman Spectroscopy

إن عملية تحليل تركيب المادة النانوية Nanomaterial Composition

يجب أن تُنفَّذ بدقة عالية لملاحظة احتمالية وجود أي شوائب Impurities

ممكنة . إن عملية التلوث Contamination يمكن أن تظهر في أي مرحلة

من مراحل تصنيع المادة النانوية على سبيل المثال:

● مرحلة الإنتاج Production Stage

● مرحلة المعالجة Handling Stage

● مرحلة المعاينة Sampling Stage

و مما تجدر الإشارة إليه ، أن وجود الشوائب Impurities رُبما يكون له تأثير كبير في الحالات البيولوجية Biological عندما تكون كميتها كافية . من هنا، قبل إجراء أي دراسات حول المادة النانوية ، لابد من تحديد ليس فقط التركيب الكيميائي للشوائب الممكنة بل أيضاً الكشف عن كمية هذه الشوائب Quantity .

ويمكن أن تنتقل الشوائب Impurities من خلال:

الكواشف Reagents

أجهزة المختبر الغير نظيفة بمافيه الكفاية Not Sufficiently

Cleaned Laboratory Equipment

أوعية المعالجة Handelling Vessels

أما أهم الطرق المستخدمة للكشف عن وجود الشوائب فهي:

FTIR

3- **شحنة السطح Surface Charge**

4- **قياسات جهد زيتا Zeta Potential**

Measurements

5- **الذوبانية و قابلية التشتت للدقائق النانوية**

Solubility and Dispersibility of NPs

6- **مطياف الأشعة فوق البنفسجية-الضوء المرئي**

UV-Visible Spectroscopy

7- **مطياف الأشعة تحت الحمراء باستخدام تحويل فوريير**

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)